

SILOX KR

ANTIALGA

TONACHINO ACRIL-SILOSSANICO A STRUTTURA LEGGERMENTE GRAFFIATA

DESCRIZIONE

SILOX KR è un rivestimento acril-silossanico in dispersione acquosa dall'aspetto compatto.

La particolare formulazione conferisce al supporto elevata diffusività al vapore ed idrorepellenza, oltre che un'ottima protezione agli agenti esterni.

Studiato come rivestimento protettivo e di finitura su intonaci minerali nuovi o esistenti, trova particolare utilizzo come rivestimento finale su sistemi termici a cappotto (ETICS).

Presenta un'elevata protezione dall'attacco di alghe, muffe e funghi.

VANTAGGI

- Ottima adesione su tutti i supporti adeguatamente preparati
- * Elevata resistenza agli agenti atmosferici, idrorepellente e permeabile al vapore acqueo.
- * Eccezionale lavorabilità e stesura
- Disponibile nelle tinte della cartella 345 Colours Collection COVERLINE (escluso tinte "NT").

PREPARAZIONE E TECNICA DI LAVORAZIONE

Superfici nuove

- Applicare una mano di fissativo **IDROFIX** diluito in rapporto 1:6 con acqua.
Ad asciugatura avvenuta applicare uniformemente **SILOX KR** con frattazzo di plastica e quindi lavorare in senso rotatorio con lo stesso attrezzo.

SUPERFICI VECCHIE

- Rimuovere eventuali incoerenze dalla superficie mediante accurata spazzolatura.
- Applicare una mano di fissativo al solvente **IDROSIL** pronto all'uso.
- Ad asciugatura avvenuta applicare uniformemente **SILOX KR** con frattazzo di plastica e quindi lavorare in senso rotatorio con lo stesso attrezzo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1.800 kg/litro
Essiccazione a 21° C	6 – 8 ore
Applicazione	Spatola acciaio o plastica

CONSUMO

SILOX KR fine da 1.8 a 2.2 Kg/mq

SILOX KR medio da 2 a 2.5 Kg/mq

COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco
- Tinte cartella 345 Colours Collections COVERLINE – escluso tinte "NT"

CONFEZIONI

Cod.SILKR.25.F (grana fine) conf.da 25kg

Cod.SILKR.25.M (grana media) conf.da 25kg

STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto.
Conservare lontano da fonti di calore.

PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a + 5°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti all'acqua.
- Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 08.03.2019

Revisione n. 01 del 08.03.2019

Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (COMO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386
www.abralux.it - info@abralux.it



www.welldivision.it



www.coverline.it



www.decorstone.it

DIVISIONE WELL/COVERLINE: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540 - coverline@abralux.it