

WASSERBASIERTE DAUERSCHUTZ-HOLZFARBE – FNLXX

Geruchsneutral und umweltschonend. Einfach per Sprüh- oder Pinselauftrag verarbeiten, vorzugsweise auf bereits imprägniertem Holz. Schützt das Holz vor Verwitterung und UV-Strahlen.

FARBEN

FNL01 PERLWEISS
FNL02 MOOSGRÜN
FNL03 RESEDAGRÜN
FNL04 HELLGRAU
FNL05 VERKEHRSGRAU A
FNL06 SCHOKOLADENBRAUN
FNL07 REINWEISS

VERWENDUNGSZWECKE

Holzrahmen, Fensterläden, Zäune, Balkone und andere Holzobjekte im Freien, Balken und Dachböden.

ANWENDUNG

ANWENDUNG AUF NEUEM HOLZ

- Das Holz muss sauber und trocken sein und frei von Staub, Ölen und Produkten, die die Haftung einschränken.
- Schleifen mit 150/180-Körnung Schleifpapier und wenn nötig, tragen Sie eine Schicht der Lasur aus der IMG Serie auf und lassen Sie gut trocknen.
- Mischen Sie das Produkt gründlich und tragen Sie dieses mit einem Pinsel (mit Kunststoffborsten) auf.
- Nach 2-4 Stunden tragen Sie die zweite Schicht des Produktes auf.

ANWENDUNG AUF BEREITS LACKIERTEM HOLZ

- Schleifen mit 100/120-Körnung Schleifpapier bis zur vollständigen Entfernung der bereits vorhandenen Lackierung.
- Vervollständigen Sie die Schleifung mit 150/180-Körnung Schleifpapier und tragen Sie eine Schicht der Lasur aus der IMG Serie auf.
- Mischen Sie das Produkt gründlich und tragen Sie dieses mit einem Pinsel (mit Kunststoffborsten) auf.
- Fahren Sie fort wie oben bei der Anwendung auf neuem Holz angegeben.
- Auf Holz, das zuvor mit dem gleichen Produkt behandelt wurde, welches noch nicht abgebaut wurde, reinigen Sie die Oberfläche, schleifen diese leicht mit 180-Körnung Schleifpapier, entfernen Sie das Sägemehl und fahren Sie mit der Auftragung des Produktes fort.



Innen- und
Außenanwendung



Gebrauchsfertig



Streichen
oder spritzen



Reinigung der
Werkzeuge mit
Wasser



Ergiebigkeit von
8-10 m²/L
pro Schicht



Endtrocknung nach
24 Stunden

CHEMIKALISCHE/PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 1.15±0.05 g/ml

Viskosität: 110±10 sec. C. ISO 6

Technisches Datenblatt

WARNHINWEISE

Vor Frost schützen. Zwischen 5°C und 35°C lagern.

Vor Gebrauch mischen.

Auftragung bei einer Temperatur von über 10°C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von unter 75%; Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die angegebenen Trocknungszeiten.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Produkt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen und internationalen Vorschriften entsorgen.

HINWEIS

Erfüllt die VOC (Flüchtige Organische Verbindung) Grenzwerte, die von der Decopaint-Richtlinie (Richtlinie 2004/42/CE) vorgesehen sind.

SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

Lesen Sie das Produkt-Sicherheitsdatenblatt (SDS), das von der www.icaforyou.com Webseite heruntergeladen werden kann.

Der Nutzer muss zuerst die Eignung des Produktes für den jeweiligen Einsatzzweck prüfen. Wir übernehmen keine Verantwortung für das Ergebnis des Verarbeitungsprozesses. Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sowie etwaige mündliche Informationen werden nach unserem besten Wissen erteilt. Wir übernehmen keine Haftung für veraltete oder falsche Informationen. Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen werden mit der Veröffentlichung einer neuen Ausgabe ungültig. Kontaktieren Sie uns, um die neueste Ausgabe zu erhalten oder laden Sie diese unter www.icaforyou.com herunter.
