

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1K-Kleb- und Dichtstoff auf Basis Hybrid-Polymer SMP ▪ Sehr gute primerlose Haftung auf zahlreichen Untergründen, auch bei Wasserbelastung ▪ Sehr hohe mechanische Festigkeit, Kerbfestigkeit und Weiterreißfestigkeit ▪ Für spannungsausgleichende Klebungen und bei dynamischen Belastungen ▪ Geruchsarm ▪ Frei von Isocyanaten ▪ Siliconfrei ▪ Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit ▪ Anstrichverträglich nach DIN 52452 ▪ Vibrationshemmend ▪ Schallentkoppelnd 																		
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich ▪ Zum spannungsausgleichenden Kleben und Montieren unterschiedlichster Materialien wie: Holz, Holzwerkstoffe, Glas, Metalle (z.B. Alu, Edelstahl, Eloxal, Messing, Kupfer), Kunststoffe (z.B. Hart- PVC, Weich-PVC, etc.), mineralische Untergründe (z.B. Ziegel, Fliese, Keramik), brandgeschützte Bauplatten (Gipskarton etc.) ▪ Abdichten von Klima- und Lüftungsanlagen ▪ Unterschiedlichste Bauanwendungen wie Treppenbau usw. ▪ Kleben von lackiertem und emailliertem Glas ▪ Kleben von Stein, Naturstein und Keramik ▪ Verkleben von Panelen ▪ Verkleben von Sockel-, Fuß- und Zierleisten 																		
Normen und Prüfungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Angaben zu unseren Haft- und Verträglichkeitsprüfungen repräsentieren den Stand zum Zeitpunkt der Prüfung. Veränderungen an den Beschichtungen sind möglich und liegen nicht in unserem Einflussbereich. Hierzu empfehlen wir Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Gläser/ Beschichtungen zu halten. ▪ EMICODE EC1-R 																		
Technische Daten	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Hautbildungszeit bei 23 °C/50 % rLf [min]</td> <td style="text-align: right;">~ 15</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Verarbeitungstemperatur von/bis [°C]</td> <td style="text-align: right;">+ 5 / + 35</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Viskosität bei 23 °C</td> <td style="text-align: right;">pastös, standfest</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Dichte bei 23 °C nach ISO 1183-1 [g/cm³]</td> <td style="text-align: right;">~ 1,5</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Shore-A-Härte nach ISO 868</td> <td style="text-align: right;">~ 60</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Reißdehnung nach ISO 37, S3A [%]</td> <td style="text-align: right;">> 100</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Zugfestigkeit nach ISO 37, S3A [N/mm²]</td> <td style="text-align: right;">~ 3,7</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Temperaturbeständigkeit von/bis [°C]</td> <td style="text-align: right;">- 40 / + 100</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf für Kartusche/Beutel</td> <td style="text-align: right;">18 Monate</td> </tr> </table>	Hautbildungszeit bei 23 °C/50 % rLf [min]	~ 15	Verarbeitungstemperatur von/bis [°C]	+ 5 / + 35	Viskosität bei 23 °C	pastös, standfest	Dichte bei 23 °C nach ISO 1183-1 [g/cm ³]	~ 1,5	Shore-A-Härte nach ISO 868	~ 60	Reißdehnung nach ISO 37, S3A [%]	> 100	Zugfestigkeit nach ISO 37, S3A [N/mm ²]	~ 3,7	Temperaturbeständigkeit von/bis [°C]	- 40 / + 100	Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf für Kartusche/Beutel	18 Monate
Hautbildungszeit bei 23 °C/50 % rLf [min]	~ 15																		
Verarbeitungstemperatur von/bis [°C]	+ 5 / + 35																		
Viskosität bei 23 °C	pastös, standfest																		
Dichte bei 23 °C nach ISO 1183-1 [g/cm ³]	~ 1,5																		
Shore-A-Härte nach ISO 868	~ 60																		
Reißdehnung nach ISO 37, S3A [%]	> 100																		
Zugfestigkeit nach ISO 37, S3A [N/mm ²]	~ 3,7																		
Temperaturbeständigkeit von/bis [°C]	- 40 / + 100																		
Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf für Kartusche/Beutel	18 Monate																		

Diese Werte sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt.

Besondere Hinweise	Vor dem Einsatz des Produktes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Werkstoffe/Materialien in dem Kontaktbereich mit diesem und miteinander verträglich sind und sich nicht schädigen oder verändern (z. B. verfärben). Bei Werkstoffen/Materialien, die in der Folge im Bereich des Produktes verausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z. B. Verfärbung) des Produktes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Werkstoffe/ Materialien zu nehmen. Farben, Lacke, Kunststoffe und andere Beschichtungsmaterialien müssen mit dem Kleb-/Dichtstoff verträglich sein.								
Vorbehandlung	<p>Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit Isoporpanol (Ablüfzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern. Die Haftflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.</p> <p>Die Anforderungen an elastische Abdichtungen und Klebungen sind abhängig von den jeweiligen äußeren Einflüssen. Extreme Temperaturschwankungen, Dehn- und Scherkräfte, wiederholter Kontakt mit Wasser etc. stellen hohe Ansprüche an eine Haftverbindung. Je nach Anwendungsfall ist die Verwendung eines Primers empfehlungswert. Für die Anwendungen sprechen Sie und bitte an.</p>								
Anwendungshinweise	Um optimale Haftung und gute mechanische Eigenschaften zu erzielen, muss der Einschluss von Luft vermieden werden. Die Zeit bis zur Aushärtung kann durch Feuchtigkeitzufuhr und höhere Temperaturen verkürzt werden. Bei der flächigen Klebung von dampfdichten Substraten sollte der Klebstoff befeuchtet werden. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Das konkrete Aufbrauchsdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten. Wir empfehlen, unsere Produkte in den ungeöffneten Originalgebinden trocken (< 60 % rLF) im Temperaturbereich von + 15° C bis + 25° C zu lagern. Werden die Produkte über längere Zeiträume (mehrere Wochen) bei höherer Temperatur/ Luftfeuchtigkeit gelagert und / oder transportiert, kann eine Verringerung der Haltbarkeit bzw. eine Veränderung der Materialeigenschaften nicht ausgeschlossen werden.								
Lieferform	<table> <tr> <td>Gebinde:</td> <td>1k Folienbeutel 6 g</td> </tr> <tr> <td>Farbe:</td> <td>grau</td> </tr> <tr> <td>Verpackungseinheit:</td> <td>1.000 Stück</td> </tr> <tr> <td>Artikelnummer:</td> <td>Art.Nr. 1000-36</td> </tr> </table>	Gebinde:	1k Folienbeutel 6 g	Farbe:	grau	Verpackungseinheit:	1.000 Stück	Artikelnummer:	Art.Nr. 1000-36
Gebinde:	1k Folienbeutel 6 g								
Farbe:	grau								
Verpackungseinheit:	1.000 Stück								
Artikelnummer:	Art.Nr. 1000-36								
Sicherheitshinweise	Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.								
Entsorgung	Hinweise zur Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt.								

Mängelhaftung

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Die Angaben in dieser Druckschrift und Erklärungen der i.GLUESYSTEMS GmbH im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Übernahme einer Garantie dar. Garantieerklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdrücklichen schriftlichen Erklärung der i.GLUESYSTEMS GmbH.

Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck.

Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung, auch bezüglich etwaiger spezieller Anwendungsproblematiken.

Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich. Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die Möglichkeit der Beeinträchtigung von Rechten Dritter zu berücksichtigen und, wenn nötig, zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich einer etwaigen Mängelhaftung.

Sie finden unsere AGB unter www.i.gluesystems.com

i.GLUESYSTEMS GmbH
Heinrich-Otto-Str. 71
D-73240 Wendlingen am Neckar
T +49 7024 41549-20

info@i-gluesystems.com
www.i-gluesystems.com