

Haftgrund 2K

Epoxidharz Grundierung

Zwei-Komponenten Epoxidharzlösung in Xylol. Farblos transparent für mineralischen Untergrund geeignet. Säure-, laugen-, chemikalienbeständig...

Technische Daten

| | |
|----------------|---|
| Anwendung: | gelieferte Komponenten A + B 25 % Härter EP mit Bohrmaschine und Quirl 3 – 5 Minuten gut zusammenmischen. 1 x streichen, rollen oder spritzen. Innerhalb 8 – 12 h überstreichbar. |
| Farbton: | transparent, Lagerung kühl, VfB A2 |
| Topfzeit: | Verarbeitung bei 20° C ca. 40 Minuten |
| Vorbehandlung: | s. Merkblatt Betonvorbereitung |
| Verbrauch: | ca. 100 - 150 g/m ² |
| Verpackung: | Weißblecheimer 20 l |
| UN Nr.: | 3082 GGvS Kl. 9 Zi. 11 c |

Tip !

Besonders geeignet als Voranstrich für alle 2K Decklacksysteme wie z.B.: Silocron 2K /Ökopox 2K /Multipox 2K

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.