

D ACRYL-STAR Reinigungs- und Polier-Paste 100 ml

Ungeeignete Reinigungsmittel oder Scheuerpulver lassen den brillanten Glanz von Acryl- und Mineralguss verblasen – die Oberfläche wird stumpf und matt. Mit der Kombination aus speziellen Tensiden und Polierkörpern entfernt Acryl-Star hässliche Verfärbungen, Flecken und Kalkablagerungen und poliert gleichzeitig die Oberfläche. Bei Acryloberflächen können tiefer Kratzer mit dem beiliegendem Schleifpapier ausgeschliffen und mit der Reinigungs- und Polierpaste wieder auf Hochglanz gebracht werden.

GEBRÄUCHSANLEITUNG: Eine haselnussgroße Menge Acryl-Star mit einem feuchten Schwamm auf der nassen Oberfläche verreiben, mit warmem Wasser nachspülen und trocken reiben.

Tiefere Kratzer im Acryl können mit dem beiliegendem 1200er Schleifpapier unter Zugabe von Wasser herausgeschliffen werden. Geschliffen wird entlang dem Kratzer in gerader Richtung. Fläche reinigen und Schleifrichtung um 90° ändern. Mit dem 2500er Schleifpapier nass weiterschleifen, bis eine glatte, matte Oberfläche erreicht ist. Bei Kratzern auf Mineralguss verwenden Sie bitte ausschließlich die Polier-Paste, die beigelegten Schleifmittel sind aufgrund der dünnen, farbgebenden Schicht hierfür nicht geeignet!

Zum Polieren den Acryl-Star auf die gereinigte Fläche auftragen und mit einem weichen, feuchten Baumwolltuch 3-5 Minuten polieren, bis der gewünschte Glanz erreicht ist.

648/2004/EG, enthält: Unter 5% anionische Tenside, nicht ionische Tenside, Seife. Weitere Inhaltsstoffe: Poliermittel, Duftstoffe, Konservierungsmittel O-PHENYLPHENOL

F Pâte de nettoyage et de polissage ACRYL-STAR 100 ml

Avec un nettoyant non approprié ou de la poudre à récurer, la brillance éclatante de l'acrylique et de la fonte minérale s'estompe – la surface ternit et devient mate. Avec la combinaison d'agents tensioactifs et de particules de polissage spéciaux, Acryl-Star permet d'éliminer les décolorations, les taches et les dépôts calcaires disgracieux tout en polissant la surface. Dans le cas des surfaces acryliques, les rayures plus profondes peuvent même être poncées à l'aide du papier émeri fourni pour leur rendre ensuite leur éclat à l'aide de la pâte de nettoyage et de polissage.

GUIDE D'UTILISATION : Étaler une noisette de produit Acryl-Star sur la surface mouillée à l'aide d'une éponge humide, rincer à l'eau chaude puis sécher à l'aide d'un chiffon.

Les rayures plus profondes dans les surfaces acryliques peuvent être poncées avec le papier émeri grain 1200 fourni tout en versant de l'eau. Poncer le long de la rayure, en ligne droite. Nettoyer la surface et refaire un ponçage après avoir tourné de 90°. Continuer le ponçage avec le papier émeri à l'eau grain 2500 jusqu'à obtention d'une surface unie et mate. Veuillez utiliser exclusivement la pâte de polissage pour les rayures dans la fonte minérale, les abrasifs fournis n'y sont pas adaptés en raison de la fine couche colorée ! Pour le polissage, appliquer Acryl-Star sur la surface nettoyée et polir avec un chiffon doux en coton humidifié pendant 3 à 5 minutes jusqu'à obtention du brillant souhaité.

648/2004/CE, composition : agents tensio-actifs anioniques en dessous de 5%, agents tensio-actifs non ioniques, savon. Autres composants : agent de polissage, produits aromatiques, produit de conservation O-PHENYLPHENOL

I Pasta per pulizia e lucidatura ACRYL-STAR 100 ml

Detergenti o polveri abrasivi inadatte tendono a sbiadire la brillantezza delle vasche in acrilico o in mineralguss: le superfici diventano opache e spente. Grazie alla combinazione di tensioattivi e agenti di lucidatura speciali, Acryl-Star riesce a rimuovere scoloriture, macchie e depositi calcarei antietetici, lucidando allo stesso tempo la superficie. Nel caso di superfici in acrilico, i graffi più profondi possono essere levigati con la carta vetrata in dotazione, mentre la pasta per pulizia e lucidatura riporta le superfici al vecchio splendore.

ISTRUZIONI PER L'USO Spalmare una noce di Acryl-Star sulla superficie bagnata servendosi di una spugna umida, quindi risciacquare con acqua calda e asciugare strofinando.

I graffi più profondi su acrilico possono essere levigati con la carta vetrata da 1200 in dotazione; l'operazione deve essere effettuata a umido, quindi con l'aggiunta di acqua. La levigatura deve essere eseguita lungo il graffio seguendo una linea dritta. Pulire le superfici e cambiare la direzione di levigatura di 90°. Continuare l'operazione sulla superficie bagnata con la carta vetrata da 2500 fino a ottenere un'area liscia e opaca. In caso di graffi su superfici in mineralguss utilizzare esclusivamente la pasta lucidante; per via dello strato colorato particolarmente sottile, gli utensili di levigatura forniti in questo caso non sono idonei!

Per la lucidatura applicare Acryl-Star sulla superficie pulita, quindi lucidare con un panno di cotone morbido e umido per 3-5 minuti, fino a ottenere il grado di brillantezza desiderato.

648/2004/EG, contiene: meno del 5% di tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, sapone. Altre sostanze: lucidanti, profumi, conservante O-PHENYLPHENOL