

# HAFTSIEGEL 2K was

**Zweikomponenten Epoxidharzlösung für Betonflächen aller Art. Säure-, laugen- und chemikalienbeständig dient dieses Material zur Verfestigung von restfeuchtem Untergrund, insbesondere als Dampfsperre bei Verwendung von KLEBERITH.**

**Technische Daten:** Lösemittelfrei, wasserbasierend -  
einfach aufzutragen, lange Verarbeitungszeit

**Anwendung:**  
Standard Betonuntergrund  
Temperatur 5 – 35 ° C  
Luftfeuchtigkeit bis 85%

**Vorbereitung:**  
Untergrund von Staub, Öl- u.  
Fettrückständen befreien

**Mischung:**  
Komponenten A + Komp. B  
mit Bohrmaschine und Rührstab  
ca. 3 Minuten anmischen. MV 4:1

**Verbrauch:**  
Je nach Untergrund benötigen Sie ca.  
150 gr/qm - streichen rollern od. Spritzen

**Verpackung:**  
20 kg Plastikgebinde Komp. A  
5 kg Blechgebinde Komp. B

**Hinweis:** Atemschutz nicht erforderlich

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Auf Grund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.