

## HIGH-BUILD HOLZLASUR UND WETTERSCHUTZ AUF WASSERBASIS – IMB00

**Geruchsneutral, vergilbungsfrei und umweltschonend. Einfach per Sprüh- oder Pinselauftrag verarbeiten. Schützt das Holz vor Verwitterung und UV-Strahlen. Kann in einer einzigen Schicht aufgetragen werden.**

### FARBE

IMB00 HALBGLÄNZEND WEISS

### VERWENDUNGSZWECKE

Holzrahmen, Fensterläden, Zäune, Balkone und andere Holzobjekte im Freien, Balken und Dachböden.

### ANWENDUNG

#### ANWENDUNG AUF NEUEM HOLZ

- Das Holz muss sauber und trocken sein und frei von Staub, Ölen und Produkten, die die Haftung beeinträchtigen könnten.
- Schleifen mit 150/180-Körnung Schleifpapier.
- Mischen Sie das Produkt gründlich und tragen Sie dieses mit einem Pinsel (mit Kunststoffborsten) auf.
- Nach 2-4 Stunden tragen Sie wenn nötig eine zweite Schicht des Produktes auf.

#### ANWENDUNG AUF BEREITS LACKIERTEM HOLZ

- Schleifen mit 100/120-Körnung Schleifpapier bis zur vollständigen Entfernung der bereits vorhandenen Lackierung.
- Vervollständigen Sie die Schleifung mit 150/180-Körnung Schleifpapier.
- Entfernen Sie das Sägemehl.
- Mischen Sie das Produkt gründlich und tragen Sie dieses mit einem Pinsel (mit Kunststoffborsten) auf.
- Fahren Sie fort wie oben bei der Anwendung auf neuem Holz angegeben.
- Auf Holz, das zuvor mit dem gleichen Produkt behandelt wurde, welches noch nicht abgebaut wurde, reinigen Sie die Oberfläche, schleifen diese leicht mit 180-Körnung Schleifpapier, entfernen Sie das Sägemehl und fahren Sie mit der Auftragung des Produktes fort.

### HINWEIS

- Bei Objekten, die hohen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, ist es ratsam das Objekt mit dem FNB35 Decklack überzulackieren.



Innen- und Außenanwendung



Gebrauchsfertig



Streichen oder spritzen



Reinigung der Werkzeuge mit Wasser



Ergiebigkeit von 8-10 m<sup>2</sup>/L pro Schicht



Endtrocknung nach 12 Stunden

### CHEMIKALISCHE/PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 1.17±0.05 g/ml

Viskosität: 95±5 sec. C. FORD 2

### WARNHINWEISE

Vor Frost schützen. Zwischen 5°C und 35°C lagern.

Vor Gebrauch mischen.

Auftragung bei einer Temperatur von über 10°C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von unter 75%; Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die angegebenen Trocknungszeiten.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Produkt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen und internationalen Vorschriften entsorgen.

# Technisches Datenblatt

---

## **HINWEIS**

Erfüllt die VOC (Flüchtige Organische Verbindung) Grenzwerte, die von der Decopaint-Richtlinie (Richtlinie 2004/42/CE) vorgesehen sind.

---

## **SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN**

Lesen Sie das Produkt-Sicherheitsdatenblatt (SDS), das von der [www.icaforyou.com](http://www.icaforyou.com) Webseite heruntergeladen werden kann.

---

Der Nutzer muss zuerst die Eignung des Produktes für den jeweiligen Einsatzzweck prüfen. Wir übernehmen keine Verantwortung für das Ergebnis des Verarbeitungsprozesses. Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sowie etwaige mündliche Informationen werden nach unserem besten Wissen erteilt. Wir übernehmen keine Haftung für veraltete oder falsche Informationen. Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen werden mit der Veröffentlichung einer neuen Ausgabe ungültig. Kontaktieren Sie uns, um die neueste Ausgabe zu erhalten oder laden Sie diese unter [www.icaforyou.com](http://www.icaforyou.com) herunter.

---