

TM - FK2

EMAILLITH® in SiloBitumen

- *Faserverstärkt*
- *rissüberbrückend*



Anwendung: 10 lt SiloBitumen mit 10 kg Emaillith pur anmischen -
anschließend vorbereitete Fläche streichen od. rollern.

Schnittfaser 6 mm mittels Flockenpistole / Pressluft
oder per Handschuh deckend auftragen.

Nach 6-8 h Trocknungszeit die ungebundenen Teile
abkehren und die ges. Fläche nochmals überstreichen.
Der Vorgang kann so oft wiederholt werden wie
es die Rissüberbrückung erfordert.

Grundierung: 25 kg Haftgrundierung 2K nach Betonvorbereitung ..

Verbrauch: Gesamtmenge für ca. 180 m² Wandfläche komplett

Verpackung: 30 kg EMAILLITH pur, 30 lt. Silobitumen + 50 kg Glasfaser...

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur
Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.